THERMOLAST® K TP3LDZ (Series: UV/LD/b)

Fabricante	KRAIBURG TPE	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

La serie UV/LD/b es su solución de material para aplicaciones que requieren alta resistencia a los UV. Es particularmente adecuada para el exterior automotriz. Aplicaciones típicas Capós Juntas Bordes de techos Deflectores de agua Encapsulaciones de ventanas Ventajas del material Excelente resistencia al calor Excelentes propiedades mecánicas Perfecta adhesión al PP Acabado superficial perfecto Probado de acuerdo con PV3930 para uso exterior

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena adhesión Buena Resistencia a UV Alta resistencia al calor Acabado de superficie excepcional	- - - -	- - - -
Usos			

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Piezas exteriores automotrices Juntas	- -	- -
Apariencia	Negro	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.970 g/cm³	-	ISO 1183
Dureza Shore	32	-	ISO 7619

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	5.50 MPa	797.71 psi	ISO 37
Elongación a la tracción	800 %	-	ISO 37
Resistencia al desgarro	8.0 kN/m	-	ISO 34-1
Deformación permanente por compresión	14 % 30 % 52 %	- - - -	ISO 815 - - -

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	60.0 to 80.0 °C	140.0 - 176.0 °F	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tiempo de secado	2.0 to 4.0 hr	-	-
Temperatura Zona 1 del cilindro	160 °C	320.0 °F	-
Temperatura Zona 2 del cilindro	180 °C	356.0 °F	-
Temperatura Zona 3 del cilindro	200 °C	392.0 °F	-
Temperatura del dado	200 to 230 °C	392.0 - 446.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.