TROSIFOL® HR100

Fabricante	Kuraray Co., Ltd.	**Categoría**	PVB
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

TROSIFOL® HR100 es un material de Polivinilo Butiral (PVB). Está disponible en Asia Pacífico, Europa o América del Norte.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Apariencia	Incoloro	-	-
Formas	Película	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.07 g/cm³	-	DIN 53479

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	MPa	-	ISO 527-3
Elongación a la tracción	%	-	ISO 527-3

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
CLTE	2.2E-4 cm/cm/°C	-	-
Calor específico	1850 J/kg/°C	-	DIN 52616
Conductividad térmica	0.20 W/m/K	-	DIN EN 12939

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad superficial	2.0E+11 ohms	-	DIN 53482

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de refracción	1.482	-	DIN 53491

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.