Durethan® C 38 FKAM

Fabricante	LANXESS Corporation	**Categoría**	Nylon 6
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

PA 6-Copolímero, no reforzado, Extrusión, viscosidad media, agente deslizante, nucleado, muy flexible.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Deslizamiento	-	-
Características	Copolímero Viscosidad Media Deslizamiento	- - -	- - -
Certificaciones de organismos	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
Método de procesamiento	Extrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.13 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de volumen (MVR)	5.00 cm³/10min	-	ISO 1133
Absorción de agua		-	ISO 62
	10 %	-	-
	3.0 %	-	-

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	212 °C	413.6 °F	ISO 11357-3

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad superficial	-- ohms	-	IEC 60093
Resistividad volumétrica	-- ohms·cm	-	IEC 60093
Rigidez eléctrica	-- kV/mm	-	IEC 60243-1
Permitividad relativa	--	-	IEC 60250

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Nombre corto ISO	PA 6/IPDI,ES, 18-020N	-	ISO 1874

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.