# Daelim Po1y® LD-05

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | DAIKIN AMERICA, INC. | **Categoría** | LDPE |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Daelim Po1y®LD-05 es un producto de polietileno de baja densidad. Está disponible en la región de Asia-Pacífico. Las áreas de aplicación de Daelim Po1y®LD-05 incluyen placas delgadas, películas, aplicaciones de contacto con alimentos y tuberías/caños/agua potable. Las características incluyen: Buena tenacidad Resistencia al impacto

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Resistencia al impacto, alta<br>Buena Tenacidad<br>Sin aditivo | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **Usos** | Películas<br>Sistema de Tuberías<br>Hoja | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **Certificaciones de organismos** | | -<br>- | -<br>- |

## Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| | ASTM D 1248, I, Clase A, Cat. 4<br>FDA 21 CFR 177.1520 | | |
| **Formas** | Partícula | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad** | 0.922 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 0.55 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## Propiedades mecánicas

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Espesor de película - Ensayado** | 200 µm | 7.87 mil | - |
| **Resistencia a la tracción** | 23.5 MPa<br>21.6 MPa | -<br>3408.39 psi<br>3132.82 psi | ASTM D882<br>ASTM D882<br>ASTM D882 |
| **Elongación a la tracción** | 440 %<br>480 % | -<br>-<br>- | ASTM D882<br>ASTM D882<br>ASTM D882 |
| **Impacto por caída de dardo** | 700 g | 24.69 oz | ASTM D1709 |
| **Resistencia al desgarro Elmendorf** | 150 g<br>150 g | -<br>5.29 oz<br>5.29 oz | ASTM D1922<br>ASTM D1922<br>ASTM D1922 |

## Óptico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Opacidad** | 11 % | - | ASTM D1003 |

## Otros

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Desconocido** | | - | - |

## Información de Procesamiento

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de procesamiento (fusión)** | °C | - | - |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.