Daelim Po1y® LD-05A

Fabricante	DAIKIN AMERICA, INC.	**Categoría**	LDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Daelim Po1y®LD-05A es un producto de polietileno de baja densidad. Está disponible en la región de Asia-Pacífico. Las áreas de aplicación de Daelim Po1y®LD-05A incluyen aplicaciones de película y contacto con alimentos. Las características incluyen: Buen rendimiento de sellado Buena tenacidad Resistencia al impacto

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resistencia al impacto, alta Buena Sellabilidad al Calor Buena Tenacidad	- - -	- - -
Usos	Películas	-	-
Certificaciones de organismos	ASTM D 1248, I, Clase A, Cat. 4 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.922 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	0.50 g/10 min	-	ASTM D1238

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Espesor de película - Ensayado	200 µm	7.87 mil	-
Resistencia a la tracción	23.5 MPa 21.6 MPa	- 3408.39 psi 3132.82 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
Elongación a la tracción	440 % 480 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
Impacto por caída de dardo	700 g	24.69 oz	ASTM D1709
Resistencia al desgarro Elmendorf	150 g 150 g	- 5.29 oz 5.29 oz	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Opacidad	12 %	-	ASTM D1003

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.