Daelim Po1y® LD-26

Fabricante	DAIKIN AMERICA, INC.	**Categoría**	LDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Daelim Po1y®LD-26 es un producto de polietileno de baja densidad. Está disponible en la región de Asia-Pacífico. Las áreas de aplicación de Daelim Po1y®LD-26 incluyen empaques, película y aplicaciones de contacto con alimentos. Las características principales son: alto brillo.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resaltar Sin aditivo	- -	- -
Usos	Embalaje Películas	- -	- -
Certificaciones de organismos	ASTM D 1248, I, Clase A, Cat. 3 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.921 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	4.0 g/10 min	-	ASTM D1238

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Espesor de película - Ensayado	30 µm	1.18 mil	-
Resistencia a la tracción	19.6 MPa 18.6 MPa	- 2842.74 psi 2697.71 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
Elongación a la tracción	420 % 580 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
Impacto por caída de dardo	80 g	2.82 oz	ASTM D1709
Resistencia al desgarro Elmendorf	7.0 g 6.0 g	- 0.2469 oz 0.2116 oz	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Opacidad	5.0 %	-	ASTM D1003

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.