

# CALP 3850G

<b>Fabricante</b>	Lion Copolymer, LLC	<b>Categoría</b>	ABS
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

CALP 3850G es un producto de Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS). Está disponible en Asia Pacífico.

## Especificaciones Técnicas

### Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Gravedad específica</b>	1.44 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D792
<b>Índice de fluidez de masa (MFR)</b>	5.7 g/10 min	-	ASTM D1238
<b>Contracción de moldeo</b>	0.30 % 0.30 %	- -	Internal Method -
<b>Dureza Rockwell</b>	101	-	ASTM D785

<b>Mecánico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Resistencia a la tracción</b>	31.0 MPa	4496.18 psi	ASTM D638
<b>Elongación a la tracción</b>	19 %	-	ASTM D638
<b>Módulo de flexión</b>	3060 MPa	443816.28 psi	ASTM D790
<b>Resistencia a la flexión</b>	58.0 MPa	8412.2 psi	ASTM D790
<b>Impacto Izod con entalla (Área)</b>	10.0 kJ/m <sup>2</sup>	4.76 ft·lb/in <sup>2</sup>	ASTM D256

<b>Térmico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Temperatura de deflexión bajo carga</b>	85.0 °C	185.0 °F	ASTM D648

## **Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.