

# CALP E4362K

<b>Fabricante</b>	Lion Copolymer, LLC	<b>Categoría</b>	Polyolefin, Unspecified
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

CALP E4362K es un producto de poliolefina. Puede ser procesado por extrusión de perfil y está disponible en Asia Pacífico. Característica principal: buena estética.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Características</b>	Buena Acabado Superficial	-	-
<b>Método de procesamiento</b>	Extrusión de Perfil	-	-

### Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Gravedad específica</b>	1.14 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D792
	0.90 g/10 min	-	

<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Índice de fluidez de masa (MFR)</b>			ASTM D1238
<b>Dureza Rockwell</b>	102	-	ASTM D785

<b>Mecánico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Resistencia a la tracción</b>	40.0 MPa	5801.52 psi	ASTM D638
<b>Elongación a la tracción</b>	24 %	-	ASTM D638
<b>Módulo de flexión</b>	4400 MPa	638167.2 psi	ASTM D790
<b>Resistencia a la flexión</b>	63.0 MPa	9137.39 psi	ASTM D790
<b>Impacto Izod con entalla (Área)</b>	6.90 kJ/m <sup>2</sup>	3.28 ft·lb/in <sup>2</sup>	ASTM D256

<b>Térmico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Temperatura de deflexión bajo carga</b>	141 °C	285.8 °F	ASTM D648

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

---

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,  
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.