Trilene FreeFlow™ 77

Fabricante	Lion Copolymer, LLC	**Categoría**	EPM
Carga/Filler	32% Sílice	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Un polímero de bajo peso molecular de etileno-propileno-etilideno norborneno sobre dióxido de silicio. Trilene FreeFlow 77 es un polímero de flujo libre fabricado combinando polímero líquido Trilene y sílice. La mezcla contiene nominalmente un 68 % de copolímero de etileno-propileno y un 32 % de sílice. Está disponible como un polvo seco y de flujo libre, fácil de medir, almacenar y transferir. Se incorpora rápida y completamente en diversos sistemas elastoméricos, y ofrece ventajas de calidad y procesamiento en comparación con el polímero puro. Trilene FreeFlow 77 es eficaz en EPDM, BR, NR, SBR y otros elastómeros.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Relleno de gel de sílice, 32% de relleno por peso	-	-
Características	Bajo peso molecular Trabajabilidad, buena	- -	- -
Usos	Mezclando	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Apariencia	Blanco amarillo marrón	- -	- -
Formas	Polvo	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.05 g/cm³	-	-
Contenido de etilideno norborneno (ENB)	10.5 wt%	-	-
Peso molecular	7500	-	-
Materia volátil	%	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.