

# Braskem PE SLH0820/30AF

<b>Fabricante</b>	Braskem	<b>Categoría</b>	LLDPE
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

SLH0820/30AF es un copolímero de LLDPE hexeno producido por Braskem. Ofrece una procesabilidad excepcional combinada con excelentes propiedades mecánicas. Cantidad de gel muy baja. El contenido mínimo de biobasado de este grado es del 84%, determinado según ASTM D6866.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Aditivo</b>	Alta resistencia a la aglomeración	-	-
	Ayuda de Procesamiento	-	-
<b>Características</b>	Bajo punto de cristalización de solidificación a baja velocidad	-	-
	Alta resistencia a la aglomeración Copolímero	-	-
	Comonomero de hexeno	-	-
	Recursos actualizables	-	-
	Trabajabilidad, buena	-	-
	Cumplimiento de exposición alimentaria	-	-
	libre de BPA	-	-

<b>Información General</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Usos</b>	Películas	-	-
	Laminado	-	-
	Mezclando	-	-
	Bolsa de embalaje pesada	-	-
<b>Certificaciones de organismos</b>	ASTM D 6866	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
<b>Método de procesamiento</b>	Extrusión de Película	-	-
	Película soplada	-	-

<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Densidad</b>	0.920 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D1505
<b>Índice de fluidez de masa (MFR)</b>	0.80 g/10 min	-	ASTM D1238

<b>Propiedades mecánicas</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Espesor de película - Ensayado</b>	25 µm	0.9843 mil	-
<b>Resistencia a la tracción</b>	50.0 MPa	7251.9 psi	ASTM D882
	40.0 MPa	5801.52 psi	ASTM D882
			ASTM D882
<b>Elongación a la tracción</b>	950 %	-	ASTM D882
	1200 %	-	ASTM D882
		-	ASTM D882
<b>Módulo de flexión</b>			ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882

## Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	170 MPa	24656.46 psi	
	180 MPa	26106.84 psi	
<b>Impacto por caída de dardo</b>	170 g	6.0 oz	ASTM D1709
<b>Resistencia al desgarro Elmendorf</b>	270 g	9.52 oz	ASTM D1922
	500 g	17.64 oz	ASTM D1922
			ASTM D1922

## Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Contenido biobasado</b>	%	-	ASTM D6866

## Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Temperatura de fusión</b>	°C	-	-
<b>Desconocido</b>		-	-

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

---

<b>Dirección:</b>	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
<b>Contacto:</b>	Mr. Zhao Yong
<b>Email:</b>	sales@su-jiao.com
<b>Sitio web:</b>	www.polymersdata.com
<b>Móvil:</b>	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.