Daelim Po1y® LL-04SH

Fabricante	DAIKIN AMERICA, INC.	**Categoría**	LLDPE
Carga/Filler	Fibra de vidrio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Daelim Po1y®LL-04SH es un producto de polietileno de baja densidad lineal, y el relleno es un material reforzado con fibra de vidrio. Está disponible en la región de Asia-Pacífico. Las áreas de aplicación de Daelim Po1y®LL-04SH incluyen bolsas/revestimientos, películas y aplicaciones de contacto con alimentos. Las características incluyen: Buena procesabilidad, transparencia.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Material reforzado con fibra de vidrio	-	-
Características	Trabajabilidad, buena Definición, alta	- -	- -
Usos	Películas Bolsas	- -	- -
Certificaciones de organismos		- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	ASTM D 1248, I, Clase A, Cat. 4 FDA 21 CFR 177.1520		
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.923 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	1.1 g/10 min	-	ASTM D1238

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Espesor de película - Ensayado	25 µm	0.9843 mil	-
Resistencia a la tracción		-	ASTM D882
	12.7 MPa	1841.98 psi	ASTM D882
	11.8 MPa	1711.45 psi	ASTM D882
	40.2 MPa	5830.53 psi	ASTM D882
	31.4 MPa	4554.19 psi	ASTM D882
Elongación a la tracción		-	ASTM D882
	550 %	-	ASTM D882
	700 %	-	ASTM D882
Impacto por caída de dardo	100 g	3.53 oz	ASTM D1709
Resistencia al desgarro Elmendorf		-	ASTM D1922
	3.0 g	0.1058 oz	ASTM D1922
	10 g	0.3527 oz	

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
			ASTM D1922

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Opacidad	10 %	-	ASTM D1003

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.