Daelim Po1y® LL-32HF

Fabricante	DAIKIN AMERICA, INC.	**Categoría**	LLDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Daelim Po1y®LL-32HF es un producto de polietileno de baja densidad lineal. Está disponible en la región de Asia-Pacífico. Las áreas de aplicación de Daelim Po1y®LL-32HF incluyen películas y aplicaciones de contacto con alimentos. Las principales características son: buen rendimiento de procesamiento.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Trabajabilidad, buena	-	-
Usos	Películas	-	-
Certificaciones de organismos	ASTM D 1248, I, Clase A, Cat. 4 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.917 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	0.75 g/10 min	-	ASTM D1238

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Espesor de película - Ensayado	100 µm	3.94 mil	-
Resistencia a la tracción	13.7 MPa 13.2 MPa 52.0 MPa 40.2 MPa	- 1987.02 psi 1914.5 psi 7541.98 psi 5830.53 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
Elongación a la tracción	620 % 650 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
Impacto por caída de dardo	660 g	23.28 oz	ASTM D1709
Resistencia al desgarro Elmendorf	120 g 120 g	- 4.23 oz 4.23 oz	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Opacidad	15 %	-	ASTM D1003

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.