Daelim Po1y® LL-34H

Fabricante	DAIKIN AMERICA, INC.	**Categoría**	LLDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Daelim Po1y®LL-34H es un producto de polietileno lineal de baja densidad. Está disponible en la región de Asia-Pacífico. Las áreas de aplicación de Daelim Po1y®LL-34H incluyen aplicaciones de película y contacto con alimentos. Las características incluyen: Software antibloqueo, buena procesabilidad, transparencia.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Alta resistencia a la aglomeración	-	-
Características	Alta resistencia a la aglomeración Trabajabilidad, buena Definición, alta	- - -	- - -
Usos	Películas	-	-
			- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos	ASTM D 1248, I, Clase A, Cat. 4 FDA 21 CFR 177.1520	- -	
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.915 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	1.1 g/10 min	-	ASTM D1238

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Espesor de película - Ensayado	25 µm	0.9843 mil	-
Resistencia a la tracción	12.7 MPa 10.8 MPa 50.0 MPa 44.1 MPa	- 1841.98 psi 1566.41 psi 7251.9 psi 6396.18 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
Elongación a la tracción	600 % 800 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
Impacto por caída de dardo	200 g	7.05 oz	ASTM D1709
Resistencia al desgarro Elmendorf	7.5 g 12 g	- 0.2645 oz 0.4232 oz	ASTM D1922 ASTM D1922

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
			ASTM D1922

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Opacidad	8.0 %	-	ASTM D1003

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.