Nordbak High Temp. Wear Compound

Fabricante	Loctite®	**Categoría**	Epoxy
Carga/Filler	Microesferas cerámicas; Carburo de silicio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Nordbak High Temp. Wear Compound es un producto de Epoxi; Epóxido (Epoxi) relleno con perlas de cerámica y carburo de silicio. Está disponible en América del Norte. Aplicación típica: Aplicaciones de recubrimiento. Las características incluyen: Resistente al desgaste Resistente al calor

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Perla Cerámica Carburo de silicio	- -	- -
Características	Buena resistencia a la abrasión Buena Resistencia al Desgaste Alta resistencia al calor	- - -	- - -
Usos	Revestimientos Protectores	-	-
Apariencia	Gris	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Durometro	90	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	34.5 MPa	5003.81 psi	ASTM D638
Resistencia a la compresión	107 MPa	15519.07 psi	ASTM D695

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de uso continuo	232 °C	449.6 °F	ASTM D794

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Componentes termoendurecibles	Relación de mezcla por volumen: 1.0 Relación de mezcla por volumen: 4.0	- - -	- - -
Vida útil en pote	30 min	-	-
Tiempo de desmoldeo	180 to 360 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.