TITANCEED® mL216

Fabricante	Lotte Chemical Corporation	**Categoría**	LLDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

TITANCEED® mL216 es un material de polietileno lineal de baja densidad. Está disponible en Asia Pacífico para extrusión de película. Los atributos importantes de TITANCEED® mL216 son: Antioxidante Comonómero de hexeno Alta resistencia Resistente al impacto Las aplicaciones típicas incluyen: Película aditiva/ masterbatch

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antioxidante	-	-
Características	Antioxidante Buena reducción Buena Resistencia al Impacto Comonómero de hexeno Alta resistencia a la tracción	- - - - -	- - - - -
Usos			

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Mezcla Película	- -	- -
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Extrusión de Película	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	2.1 g/10 min	-	ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Espesor de película - Ensayado	25 µm	0.9843 mil	-
Módulo secante	147 MPa 157 MPa	- 21320.59 psi 22770.97 psi	ASTM D882 - -
Resistencia a la tracción	53.9 MPa 34.3 MPa	- 7817.55 psi 4974.8 psi	ASTM D882 - -
Elongación a la tracción	500 % 530 %	- - -	ASTM D882 - -
Impacto por caída de dardo	380 g	13.4 oz	ASTM D1709

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia al desgarro Elmendorf	350 g 450 g	- 12.34 oz 15.87 oz	ASTM D1922 - -

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Brillo	40	-	ASTM D2457
Opacidad	15 %	-	ASTM D1003

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	180 to 200 °C	356.0 - 392.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.