TITANCEED® mL2764

Fabricante	Lotte Chemical Corporation	**Categoría**	LLDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

TITANCEED® mL2764 es un material de polietileno lineal de baja densidad. Está disponible en Asia Pacífico para película cast. Los atributos importantes de TITANCEED® mL2764 son: Antioxidante Comonómero de hexeno Resistente al impacto Resistente a la perforación Las aplicaciones típicas incluyen: Película Envoltura

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antioxidante	-	-
Características	Antioxidante Buena reducción Buena Resistencia al Impacto Buena Resistencia Comonómero de hexeno Resistente a la perforación	- - - - - -	- - - - - -
Usos			- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Película Fundida Película Película multicapa Envoltura de estiramiento	- - - -	- -
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Película Fundida	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	2.7 g/10 min	-	ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Espesor de película - Ensayado	20 µm	0.7874 mil	-
Módulo secante	118 MPa 137 MPa	- 17114.48 psi 19870.21 psi	ASTM D882 - -
Resistencia a la tracción	73.5 MPa 50.0 MPa	- 10660.29 psi 7251.9 psi	ASTM D882 - -
Elongación a la tracción	470 % 720 %	- - -	ASTM D882 - -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Impacto por caída de dardo	170 g	6.0 oz	ASTM D1709
Resistencia al desgarro Elmendorf	180 g 420 g	- 6.35 oz 14.81 oz	ASTM D1922 - -

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Brillo	91	-	ASTM D2457
Opacidad	1.8 %	-	ASTM D1003

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	250 to 310 °C	482.0 - 590.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.