Ultrathene® UE662009

Fabricante	LyondellBasell Industries	**Categoría**	EVA
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ULTRATHENE UE 662-009 es un copolímero de EVA con excelente procesabilidad y buena adhesión. Las aplicaciones incluyen recubrimiento por extrusión en varios sustratos para embalajes flexibles y laminados. UE 662-009 no contiene deslizantes ni antibloqueo.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero Trabajabilidad, buena Buena adhesión Cumplimiento de exposición alimentaria	- - - -	- - - -
Usos	Embalaje Laminado Aplicación de recubrimiento	- - -	- - -
			- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 175.105 FDA 21 CFR 177.1350	- -	
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Recubrimiento por extrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	32 g/10 min	-	ASTM D1238
Contenido de acetato de vinilo	18.0 wt%	-	-
Dureza Durometro	30	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	8.96 MPa	1299.54 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	700 %	-	ASTM D638

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-76.0 °C	-104.8 °F	ASTM D746
Temperatura de reblandecimiento Vicat	54.0 °C	129.2 °F	ASTM D1525

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	232 °C	449.6 °F	-
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.