

Alathon® L5845

Fabricante	LyondellBasell Industries	Categoría	HDPE, HMW
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ALATHON L5845 es un homopolímero de alta densidad de peso molecular medio para su uso en aplicaciones de película soplada. Las aplicaciones típicas incluyen reemplazo de papel, coextrusiones, cinta cortada y laminaciones.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Homopolímero	-	-
	Cumplimiento de exposición alimentaria	-	-
	Peso Molecular Medio	-	-
Usos	Películas	-	-
	Laminado	-	-
	Correa	-	-
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
Formas	Partícula	-	-

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento	Película soplada Moldeo por co-extrusión	- -	- -
Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.958 g/cm ³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	0.45 g/10 min	-	ASTM D1238
Propiedades mecánicas			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
módulo secante	924 MPa 1270 MPa	- 134015.11 psi 184198.26 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
Resistencia a la tracción	26.2 MPa 26.9 MPa 54.5 MPa 31.7 MPa	- 3800.0 psi 3901.52 psi 7904.57 psi 4597.7 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
Elongación a la tracción	750 % 850 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
Resistencia al desgarro Elmendorf	22 g 1200 g	- 0.7759 oz 42.32 oz	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	°C	-	-
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.