

## ALKAMIX™ MB-UV830

<b>Fabricante</b>	Marplex Australia Pty. Ltd.	<b>Categoría</b>	PE Alloy
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

### Descripción del Producto

ALKAMIX™ MB-UV-830 es un concentrado al 10% de un estabilizador de luz ultravioleta (UV) efectivo en un portador de polietileno. El ingrediente activo es un estabilizador de luz de amina hinderida oligomérica (HALS) con baja volatilidad y alta resistencia a la extracción. ALKAMIX™ MB-UV-830 se puede añadir al polietileno durante la extrusión para proporcionar protección contra los efectos degradativos de la radiación UV (es decir, durante el envejecimiento al aire libre). El masterbatch es particularmente adecuado para la adición a polietileno y polipropilenos. El nivel de adición de MB-UV830 dependerá de la vida útil deseada de la pieza y los criterios de fallo, así como del grosor de la pieza, las condiciones de exposición y el sistema polimérico en consideración.

### Especificaciones Técnicas

#### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Aditivo</b>	Estabilizador UV (10%)	-	-
<b>Características</b>	Resistente a la extracción	-	-
<b>Usos</b>	Masterbatch	-	-

<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Densidad</b>	0.920 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D1505

<b>Información de Procesamiento</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Temperatura de procesamiento (fusión)</b>	°C	-	-

## **Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

<b>Dirección:</b>	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
<b>Contacto:</b>	Mr. Zhao Yong
<b>Email:</b>	sales@su-jiao.com
<b>Sitio web:</b>	www.polymersdata.com
<b>Móvil:</b>	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.