Geon™ 170 Series L140UF

Fabricante	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Geon® Ultrafine 170-L140UF es una resina de dispersión de homopolímero de tamaño de partícula ultrafino de peso molecular ultra alto. La excelente dispersabilidad proporciona un buen rendimiento del producto durante el proceso de fabricación de organosol con reducción o eliminación del proceso de molienda de arena. La resina de tamaño de partícula más fino proporciona excelentes características de fundición para aplicaciones de película delgada y la capacidad de producir recubrimientos de calibre aún más delgado. La resina de peso molecular ultra alto proporciona un excelente rendimiento del producto para la aplicación final y ofrece buenas propiedades de resistencia química. El bajo nivel de emulsionante residual proporciona un buen rendimiento del producto final en las áreas de claridad, resistencia a la humedad, bajo sabor y olor. Esta resina es aceptada por la FDA para su uso bajo 21CFR175.300 (aplicación de contacto con alimentos).

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características			

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	El olor es bajo o nulo El olor es bajo o nulo Definición, alta	- - -	- - -
Usos	Películas Revestimiento protector Aplicación de recubrimiento	- - -	- - -
Formas	Polvo 1	-	-
Método de procesamiento	Fundición Recubrimiento	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
Valor K	82.0	-	-
Viscosidad intrínseca	1.4	-	ASTM D1243-60-A
Humedad	0.090 %	-	Internal method
Densidad volumétrica	272 g/l	-	-
Viscosidad relativa	3.04	-	Internal method

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad Brookfield		-	Internal method
	200 mPa·s	200.0 cP	Internal method
	375 mPa·s	375.0 cP	Internal method
	175 mPa·s	175.0 cP	Internal method
	300 mPa·s	300.0 cP	

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
			Internal method Internal method
Punto limpio	5.50 Hegman	-	Internal method
Finenza norte	6.00 Hegman	-	Internal method
Monómero de cloruro de vinilo residual	ppm	-	-
Extraíble en metanol	1.3 %	-	Internal method
Proceso de polimerización	Dispersión	-	-
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.