Eco-Solutions GP8001T

Fabricante	MINIMA Technoloy Co. Ltd.	**Categoría**	Biodeg Polymers
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Eco-Solutions GP8001T es un material de polímeros biodegradables (Biodeg Polymers). Está disponible en Asia Pacífico, Europa o América del Norte para recubrimiento por extrusión o moldeo por inyección. Atributo principal de Eco-Solutions GP8001T: Ecológico/Verde. Las aplicaciones típicas incluyen: Tejidos/Fibras Película.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Biodegradable Compostable	- -	- -
Usos	Película Monofilamentos	- -	- -
Método de procesamiento	Recubrimiento por extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.26 g/cm³	-	JIS K7112
Índice de fluidez de masa (MFR)	8.0 g/10 min	-	JIS K7210
Contracción de moldeo	1.3 % 1.1 %	- - -	Internal Method - -
Dureza Rockwell	105	-	JIS K7202

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	35.0 MPa 25.0 MPa	- 5076.33 psi 3625.95 psi	JIS K7113 - -
Elongación a la tracción	100 %	-	JIS K7113
Módulo de flexión	550 MPa	79770.9 psi	JIS K7203
Resistencia a la flexión	35.0 MPa	5076.33 psi	JIS K7203
Resistencia al impacto Izod con entalla	10 kJ/m²	4.76 ft·lb/in²	JIS K7110

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	91.0 °C	195.8 °F	JIS K7207

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	110 °C	230.0 °F	JIS K7121

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.