Tufel® II 94305

Fabricante	Momentive Performance Materials Inc.	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Los compuestos de goma Tufel II 94305 94205 y 94305 son elastómeros de silicona de curado rápido, bajo en volátiles y de 20 y 30 durezas, para moldeo. Pueden ser utilizados solos o mezclados para durezas intermedias. Las aplicaciones incluyen moldeo fabricado que requiere un tiempo de ciclo corto, curas de secciones profundas y piezas con bajos requisitos extraíbles. Características y beneficios clave: Bases LV que minimizan los tiempos de curado posterior, sistema de curado totalmente libre de peróxido, reducción significativa en los sistemas de ciclo de moldeo, rango de temperatura de moldeo más bajo (150-166C) (300-330F), vida útil mixta superior, curado de superficie ajustado, translucidez no floreciente.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Curado Rápido Ciclo de Moldeo Rápido Bajos extractables Sin floración	- - - -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.2600 USP Clase VI	- -	- -
Apariencia	Translúcido	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Durometro	28	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	0.600 MPa	87.02 psi	ASTM D412
Resistencia a la tracción	9.30 MPa	1348.85 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	1100 %	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	30.0 kN/m	-	ASTM D624

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.10 g/cm³	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.