Tufel® II 94506

Fabricante	Momentive Performance Materials Inc.	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Los compuestos de goma de silicona TUFEL II 94406, 94506, 94606, 94706 son elastómeros de silicona curados por adición de baja volatilidad y con dureza de 40-70, para extrusión y calandrado. Pueden usarse solos o mezclados para obtener durezas intermedias. Las aplicaciones incluyen tuberías extruidas, perfiles y láminas calandradas. Características y beneficios clave: Bases LV que minimizan la porosidad y el curado posterior, sistema de curado totalmente libre de peróxido, amplia ventana de procesamiento, altas tasas de producción, alta resistencia al desgarro, curado de superficie ajustado, translucidez no floreciente.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Curado Rápido Buena Resistencia a la Rasgadura Sin floración	- - -	- - -
Usos			

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Perfiles Hoja Tubería	- - -	- - -
Apariencia	Translúcido	-	-
Método de procesamiento	Calandrado Extrusión	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Durometro	48	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	1.30 MPa	188.55 psi	ASTM D412
Resistencia a la tracción	9.20 MPa	1334.35 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	900 %	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	44.0 kN/m	-	ASTM D624

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.15 g/cm³	-	-
Tiempo de curado	0.17 hr	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.