Exelene® PET IV 84 FR

Fabricante	Montachem International, Inc.	**Categoría**	PET
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Aplicaciones: Botellas para refrescos carbonatados. Características: La resina Exelene PET IV 84 FR cumple con los requisitos de la sección 177.1630, párrafo C, del capítulo 21 denominado "Polímeros de Olefina" del Código de Regulaciones Federales de la FDA, para ser utilizada con contacto directo con alimentos. PET IV 84 Rápido Recalentamiento

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Contacto Alimentario Aceptable	-	-
Usos	Botellas Contenedores de Alimentos Aplicaciones alimentarias no específicas	- - -	- - -
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1630	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento	Moldeo por inyección y soplado Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.40 g/cm³	-	ASTM D1505
Densidad aparente	0.82 to 0.90 g/cm³	-	ASTM D1895
Absorción de agua	%	-	Karl Fisher
Acetaldehído	ppm	-	-
Color b		-	-
Viscosidad intrínseca	0.82 to 0.86 dl/g	-	ASTM D4603

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	241 to 245 °C	465.8 - 473.0 °F	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.