Exelene® PS 6800

Fabricante	Montachem International, Inc.	**Categoría**	PS (GPPS)
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Aplicaciones: Cubiertos, Tapas de Coextrusión, Aplicaciones Médicas
Características: La resina Exelene GPPS 6800 cumple con los requisitos de la sección 177.1640, párrafo C, del capítulo 21 denominado "Polímeros de Olefina" del Código de Regulaciones Federales de la FDA, para ser utilizada con contacto directo con alimentos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Contacto Alimentario Aceptable Uso general	- -	- -
Usos	Tapas Aplicaciones en Servicio de Alimentos Uso general Aplicaciones Médicas/ Sanitarias	- - - - -	- - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Aplicaciones alimentarias no específicas		
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1640	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.04 g/cm³	-	-
Índice de fluidez de masa (MFR)	9.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	0.40 to 0.70 %	-	ASTM D955
Absorción de agua	%	-	ASTM D570

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	46.2 MPa	6700.76 psi	ASTM D638
Resistencia a la flexión	93.1 MPa	13503.04 psi	ASTM D790

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de reblandecimiento Vicat	100 °C	212.0 °F	ASTM D1525
			ASTM D648

Térmico			
Propiedad	**Sistema Métrico**	**Sistema Imperial**	**Método**
Temperatura de deflexión térmica	93.0 °C	199.4 °F	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.