

CERTENE™ LLBF-220C

Fabricante	Muehlstein	Categoría	LLDPE
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

LLBF-220C es una resina prima certificada que contiene comonomero de buteno, especialmente diseñada para la producción de películas sopladas para empaques de propósito general. LLBF-220C presenta fácil procesabilidad con muy buena resistencia de película, así como un amplio rango de temperatura de sellado por calor. Las principales aplicaciones de LLBF-220C incluyen bolsas para prendas, bolsas para productos y forros. La reducción máxima recomendada de la película es de 0.5 mil. LLBF-220C contiene deslizamiento medio y antibloqueo medio.

Especificaciones Técnicas

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Resistencia moderada a la aglomeración	-	-
	Suavidad moderada	-	-
Características	Baja densidad	-	-
	Trabajabilidad, buena	-	-
	Buena Sellabilidad al Calor	-	-
	General	-	-
	Resistencia moderada a la		

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	aglomeración	-	
	Suavidad moderada	-	
Usos	Embalaje	-	-
	Películas	-	-
	Revestimiento	-	-
	Bolsas	-	-
	General	-	
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Película soplada	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.920 g/cm ³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

Propiedades mecánicas			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Espesor de película - Ensayado	25 µm	0.9843 mil	-
módulo secante		-	ASTM D882
	215 MPa	31183.17 psi	ASTM D882
	250 MPa	36259.5 psi	ASTM D882
Resistencia a la tracción		-	ASTM D882
	12.0 MPa	1740.46 psi	ASTM D882
	11.0 MPa	1595.42 psi	ASTM D882
			ASTM D882
			ASTM D882

Propiedades mecánicas			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	45.0 MPa	6526.71 psi	
	30.0 MPa	4351.14 psi	
Elongación a la tracción		-	ASTM D882
	650 %	-	ASTM D882
	990 %	-	ASTM D882
Impacto por caída de dardo	85 g	3.0 oz	ASTM D1709A
Resistencia al desgarro Elmendorf		-	ASTM D1922
	80 g	2.82 oz	ASTM D1922
	550 g	19.4 oz	ASTM D1922
Óptico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Brillo	65	-	ASTM D2457
Opacidad	7.0 %	-	ASTM D1003
Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-
Información de Procesamiento			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.