NANCAR® 1203HD

Fabricante	Nantex Industry Co., Ltd.	**Categoría**	NBR
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

NANCAR® 1203HD es una mezcla seca de 70 partes de NANCAR NBR y 30 partes de cloruro de polivinilo. Este polímero tiene suficiente estabilizador para condiciones normales de envejecimiento. Puede procesarse mediante procedimientos de mezcla normales. Su buena procesabilidad para extrusión proporciona una superficie suave en los productos resultantes. NANCAR® 1203HD tiene excelente resistencia a la abrasión, ozono, aceites, combustibles y disolventes. Se sugiere su uso en chaquetas de cables, correas, cubiertas de mangueras, suelas de zapatos, rollos y aplicaciones de esponja.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Estabilizador no especificado	-	-
Características	Buena resistencia a la abrasión Buena Procesabilidad Buena Estabilidad Buena Acabado Superficial	- - - - - -	- - - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Resistente al aceite Resistente al ozono		
Usos	Cinturones/Reparación de cinturones Recubrimiento de cable Calzado Manguera Cubiertas Protectores Rodillos	- - - - - -	- - - - - -
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Extrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad Mooney	72 MU	-	ASTM D1646
Contenido de acrilonitrilo	41.0 %	-	Internal Method
Dureza Durometro	78	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Deformación permanente por compresión	52 %	-	-
Resistencia a la tracción	12.9 MPa	1870.99 psi	-
Elongación a la tracción	420 %	-	-

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Pérdida de calor	0.30 %	-	ASTM D5688

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia al ozono	Sin grieta	-	-

Envejecimiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Cambio en la resistencia a la tracción en aire	15 %	-	-
Cambio en la elongación última en aire	-33 %	-	-
Cambio en la dureza Durometro en aire	3.0	-	-
Cambio en la resistencia a la tracción	9.0 % 6.0 %	- - -	- - -
Cambio en la elongación última	-38 % -38 %	- - -	- - -
Cambio en la dureza Durometro	12 8.0	- - -	- - -
Cambio de volumen	-12 % -6.0 %	- - -	- - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.