NANTEX® 257K

Fabricante	Nantex Industry Co., Ltd.	**Categoría**	SBR, Unspecified
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

NANTEX® 257K es un látex de copolímero de estireno butadieno carboxilado especialmente diseñado para aplicación como aglutinante de recubrimiento en papel y cartón recubiertos. CARACTERÍSTICAS: proporciona excelente estabilidad mecánica y estabilidad química con baja formación de espuma, también buena compatibilidad y dispersabilidad del pigmento. Las propiedades del color de recubrimiento son excelentes: proporciona excelente trabajabilidad debido a su buena estabilidad y fluidez. Adecuado para recubridor de cuchilla de alta velocidad que requiere excelente fluidez y estabilidad mecánica bajo alta cizalla. También adecuado para el recubridor de cuchilla de aire debido a su baja formación de espuma. El papel recubierto fabricado con NANTEX® 257K proporciona excelente resistencia al arrancado y excelente imprimibilidad. Proporciona excelente resistencia al arrancado y al blíster para cartón. NANTEX® 257K puede usarse en un sistema de color con un solo aglutinante para el recubrimiento de papel recubierto debido a su fuerte fuerza de aglutinación.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero	-	-
	Excelente imprimibilidad	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Buena colorabilidad Buena Estabilidad	- -	- -
Usos	Agente aglutinante Aplicaciones de recubrimiento Recubrimientos de papel	- - -	- - -
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
pH	8.2	-	-
Sólidos totales	50 %	-	-
Viscosidad	83 mPa·s	83.0 cP	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.