# Dynaprene® VE0080A

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Nantex Industry Co., Ltd. | **Categoría** | TPE |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Dynaprene® VE0080A es un material termoplástico elastómero (TPE). Está disponible en Asia-Pacífico para moldeo por inyección.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Uso general | - | - |
| **Usos** | Uso general | - | - |
| **Formas** | Pellets | - | - |
| **Método de procesamiento** | Moldeo por inyección | - | - |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 0.958 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **Contenido de humedad** | % | - | Internal Method |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Dureza Durometro** | 82 | - | ASTM D2240 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Deformación a la tracción** | 17 % | - | ASTM D412 |
| **Esfuerzo a la tracción** | 4.20 MPa | 609.16 psi | ASTM D412 |
| **Resistencia a la tracción** | 9.80 MPa | 1421.37 psi | ASTM D412 |
| **Elongación a la tracción** | 450 % | - | ASTM D412 |
| **Resistencia al desgarro** | 55.0 kN/m | - | ASTM D624 |
| **Deformación permanente por compresión** | 37 % | - | ASTM D395B |

## Envejecimiento

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Cambio de volumen** | 59 % | - | ASTM D471 |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de fragilidad** | °C | - | ASTM D746 |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.