Diamond ABS 3501 Black 1300

Fabricante	Network Polymers, Inc.	**Categoría**	ABS
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Diamond ABS 3501 Black 1300 es un producto de Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS). Está disponible en América del Norte. Aplicación típica: Aplicaciones de Contacto con Alimentos. Las características incluyen: Clasificación de Llama Cumple con REACH Cumple con RoHS Cumple con WEEE Resistente al Impacto

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tarjeta Amarilla UL	E51193-101898787	-	-
Características	Alta resistencia al impacto	-	-
Certificaciones de organismos	EC 1907/2006 (REACH) UE 2002/96/CE (WEEE) Clasificación no especificada de la FDA	- - -	- - -
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Número de archivo UL	E150937	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.05 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	0.40 to 0.60 %	-	ASTM D955
Dureza Rockwell	108	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	44.8 MPa	6497.7 psi	ASTM D638
Módulo de flexión	2340 MPa	339388.92 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	320 J/m	5.99 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	77.2 °C 93.9 °C	- 170.96 °F 201.02 °F	ASTM D648 - -
Temperatura de reblandecimiento Vicat	104 °C	219.2 °F	ASTM D1525

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Clasificación de inflamabilidad	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.