NEXT SIGNATURE PBT G30-300

Fabricante	NEXT Specialty Resins, Inc.	**Categoría**	PBT
Carga/Filler	30% Fibra de vidrio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

NEXT SIGNATURE PBT G30-300 es un material de Tereftalato de Polibutileno (PBT) relleno con un 30% de fibra de vidrio. Está disponible en América del Norte. Atributos importantes de NEXT SIGNATURE PBT G30-300 son: Buena Estabilidad Dimensional, Buena Rigidez. Aplicaciones típicas incluyen: Electrodomésticos, Aplicaciones Eléctricas/Electrónicas.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de vidrio, 30% de relleno por peso	-	-
Características	Buena estabilidad dimensional Buena Rigidez Buena Resistencia	- - -	- - -
Usos	Componentes de Electrodomésticos Aplicaciones eléctricas/electrónicas	- -	- -
			-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Apariencia	Negro	-	
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.53 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Rockwell	115	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	121 MPa	17549.6 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	2.0 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	7580 MPa	1099388.04 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	72 J/m	1.35 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	204 °C	399.2 °F	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.