NEXUS Reprocessed Nylon 6 G16 RBK

Fabricante	Nexus Resin Group, LLC.	**Categoría**	Nylon 6
Carga/Filler	16% Fibra de vidrio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Nylon 6 relleno de vidrio, grado de inyección, Gránulos reprocesados en negro.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de vidrio, 16% de relleno por peso	-	-
Contenido reciclado	Sí	-	-
Apariencia	Negro	-	-
Formas	Pellets, reprocesados	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.19 g/cm³	-	ASTM D792
Contenido de cenizas	14 to 17 %	-	ASTM D5630

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	86.2 MPa	12502.28 psi	ASTM D638
Módulo de flexión	4140 MPa	600457.32 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	110 J/m	2.06 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	98.9 °C 93.3 °C	- 210.02 °F 199.94 °F	ASTM D648 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.