Niuk 23NT70

Fabricante	Shanghai Niuk New Plastic Technology Co., Ltd.	**Categoría**	PC+ABS
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Niuk 23NT70 es un material de Policarbonato + ABS (PC+ABS). Está disponible en Asia-Pacífico. Los atributos importantes de Niuk 23NT70 son: Clasificado para Llamas, Resistente al Calor, Alta Rigidez, Resistente al Impacto. Las aplicaciones típicas incluyen: Electrodomésticos, Automotriz, Bienes de Negocios/Oficina, Aplicaciones Eléctricas/Electrónicas, Carcasas.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Alta resistencia al calor Alta resistencia al impacto Alta rigidez	- - -	- - -
Usos	Electrodomésticos Aplicaciones automotrices Equipos de Negocios Teléfonos Móviles Carcasas	- - - - -	- - - - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.15 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	20 g/10 min	-	ISO 1133
Contracción de moldeo	0.50 to 0.70 % 0.50 to 0.70 %	- - -	ISO 2577 - -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	57.0 MPa	8267.17 psi	ISO 527-2/50
Deformación a la tracción	57 %	-	ISO 527-2/50
Módulo de flexión	2320 MPa	336488.16 psi	ISO 178
Esfuerzo a la flexión	86.0 MPa	12473.27 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Charpy con entalla	72 kJ/m²	34.26 ft·lb/in²	ISO 179
Resistencia al impacto Charpy sin entalla	Sin ruptura	-	ISO 179

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	130 °C 111 °C	- 266.0 °F 231.8 °F	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	125 °C	257.0 °F	ISO 306/ B120

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Clasificación de inflamabilidad	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.