NEFTEKHIM PE 6948C (486H3)

Fabricante	Nizhnekamskneftekhim Inc.	**Categoría**	HDPE, HMW
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Producto obtenido por polimerización en fase gaseosa de etileno en presencia de catalizadores metalorgánicos complejos. Receta de estabilización: antiácido, antioxidante, termostabilizador, auxiliar de procesamiento, agente dispersante. Aplicación: componente básico para tuberías de presión clase PE 100. Requisitos técnicos: TU 2211-145-05766801-2008

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Neutralizador ácido Antioxidante estabilizador térmico Ayuda de Procesamiento	- - - -	- - - -
Características	Resistente a ácidos Antioxidante Dispersable	- - -	- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Buena Procesabilidad Estabilizado térmicamente	- -	- -
Usos	Tuberías	-	-
Certificaciones de organismos	PPI PE-100	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Extrusión de Tubería	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.946 to 0.950 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	0.25 to 0.40 g/10 min	-	ASTM D1238
Resistencia al agrietamiento por estrés ambiental	hr	-	ASTM D1693
Relación de flujo de fusión		-	ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo de flexión	1000 MPa	145038.0 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	400 J/m	7.49 ft·lb/in	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.