NEFTEKHIM PE 4121N (22401)

Fabricante	Nizhnekamskneftekhim Inc.	**Categoría**	LLDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Producto obtenido por polimerización en fase gaseosa de etileno en presencia de catalizadores metalorgánicos complejos. Receta de estabilización: antiácido, antioxidante, termostabilizador, lubricante, agente antibloqueo, agente dispersante. Aplicación: películas sopladas de alta rigidez; laminación; mezcla. Requisitos técnicos: TU 2211-145-05766801-2008

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Neutralizador ácido Antibloqueo Antioxidante estabilizador térmico Lubricante	- - - - -	- - - - -
Características	Resistente a ácidos Antibloqueo Antioxidante	- - -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Dispersable Estabilizado térmicamente Alta rigidez Lubricado	- - - -	- - -
Usos	Mezcla Película Laminados	- - -	- - -
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Película soplada	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.920 to 0.924 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	0.90 to 1.3 g/10 min	-	ASTM D1238
Contenido de gel	250 pcs/m² 245 pcs/m² 5.00 pcs/m² 0.00 pcs/m²	- - - - -	- - - - -
Relación de flujo de fusión		-	ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo secante	150 MPa 180 MPa	- 21755.7 psi 26106.84 psi	ASTM D882 - -
Resistencia a la tracción	45.0 MPa 30.0 MPa	- 6526.71 psi 4351.14 psi	ASTM D882 - -
Elongación a la tracción	650 % 700 %	- - -	ASTM D882 - -
Impacto por caída de dardo	80 g	2.82 oz	ASTM D1709
Resistencia al desgarro Elmendorf	120 g 400 g	- 4.23 oz 14.11 oz	ASTM D1922 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.