NEFTEKHIM PE 5118Q (18403)

Fabricante	Nizhnekamskneftekhim Inc.	**Categoría**	LLDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Producto obtenido por polimerización en fase gas de etileno en presencia de catalizadores metalorgánicos complejos. Receta de estabilización: antiácido, antioxidante, termostabilizador, agente dispersante. Aplicación: películas stretch de alta resistencia. Requisitos técnicos: TU 2211-145-05766801-2008

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Neutralizador ácido Antioxidante estabilizador térmico	- - -	- - -
Características	Resistente a ácidos Antioxidante Dispersable Estabilizado térmicamente Alta resistencia	- - - - -	- - - - -
Usos			

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Película Envoltura de estiramiento	- -	- -
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.916 to 0.920 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	2.8 to 3.4 g/10 min	-	ASTM D1238
Contenido de gel		-	-
	250 pcs/m²	-	-
	245 pcs/m²	-	-
	5.00 pcs/m²	-	-
	0.00 pcs/m²	-	-
Relación de flujo de fusión		-	ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo secante		-	ASTM D882
	115 MPa	16679.37 psi	-
	120 MPa	17404.56 psi	-
Resistencia a la tracción		-	ASTM D882
	53.0 MPa	7687.01 psi	-
	30.0 MPa	4351.14 psi	-
Elongación a la tracción		-	ASTM D882
	500 %	-	-
	900 %	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Impacto por caída de dardo	100 g	3.53 oz	ASTM D1709
Resistencia al desgarro Elmendorf	190 g 450 g	- 6.7 oz 15.87 oz	ASTM D1922 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.