NEFTEKHIM PE 5122P

Fabricante	Nizhnekamskneftekhim Inc.	**Categoría**	LLDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Producto obtenido por polimerización en fase gaseosa de etileno en presencia de catalizadores metalorgánicos complejos. Receta de estabilización: antiácido, antioxidante, termostabilizador, agente deslizante, agente antibloqueo, agente dispersante. Aplicación: película tubular y plana de alta resistencia, propiedades mejoradas de deslizamiento y antibloqueo. Requisitos técnicos: TU 2211-145-05766801-2008

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Neutralizador ácido Antibloqueo Antioxidante estabilizador térmico Deslizamiento	- - - - -	- - - - -
Características	Resistente a ácidos Antibloqueo Antioxidante	- - -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Dispersable Estabilizado térmicamente Alta resistencia Deslizamiento	- - - -	- - -
Usos	Película Tubería	- -	- -
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.920 to 0.924 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	1.4 to 2.4 g/10 min	-	ASTM D1238
Contenido de gel	250 pcs/m² 245 pcs/m² 5.00 pcs/m² 0.00 pcs/m²	- - - - -	- - - - -
Relación de flujo de fusión		-	ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo secante	130 MPa 140 MPa	- 18854.94 psi 20305.32 psi	ASTM D882 - -
Resistencia a la tracción			

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	50.0 MPa 30.0 MPa	- 7251.9 psi 4351.14 psi	ASTM D882 - -
Elongación a la tracción	550 % 800 %	- - -	ASTM D882 - -
Impacto por caída de dardo	110 g	3.88 oz	ASTM D1709
Resistencia al desgarro Elmendorf	220 g 470 g	- 7.76 oz 16.58 oz	ASTM D1922 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.