NEFTEKHIM PP 1424J (PH384)

Fabricante	Nizhnekamskneftekhim Inc.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Producto obtenido por polimerización de propileno en presencia de catalizadores metálicos orgánicos complejos. Incorpora una mayor estabilidad térmica a largo plazo, resistencia a la degradación térmico-oxidativa cuando se produce, procesa y se utilizan artículos de PP. Aplicación: película metalizada orientada biaxialmente. Requisitos técnicos: TU 2211-136-05766801-2006

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Estabilidad Térmica Homopolímero Metallizable Resistente a la oxidación	- - - -	- - - -
Usos	Película biaxialmente orientada Película Película multicapa	- - -	- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Extrusión de Película	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.900 g/cm³	-	-
Densidad aparente	0.48 to 0.52 g/cm³	-	-
Índice de fluidez de masa (MFR)	2.7 to 3.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Contenido de cenizas	0.025 to 0.050 %	-	-
Contenido de gel	300 pcs/m² 3.00 pcs/m² 0.00 pcs/m² 0.00 pcs/m²	- - - - -	- - - - -
Dureza Rockwell	82 to 95	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fluencia térmica	90 to 96 °C	194.0 - 204.8 °F	-
Deterioro termooxidativo (150°C)	20.8 day	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	34.0 MPa	4931.29 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	10 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	1300 MPa	188549.4 psi	ASTM D790

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de reblandecimiento Vicat	150 to 154 °C	302.0 - 309.2 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.