NEFTEKHIM PP 1548S (H32GA)

Fabricante	Nizhnekamskneftekhim Inc.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Producto obtenido por polimerización de propileno en presencia de catalizadores metálicos orgánicos complejos. Incorpora una mayor estabilidad térmica a largo plazo, resistencia a la degradación termooxidativa cuando se produce, procesa y se explotan artículos de PP, propiedades antistáticas duraderas, nucleación altamente efectiva, rigidez mejorada de los artículos, mejor reología de la fusión. Aplicación: artículos de pared delgada, contenedores, macetas, vajilla. Requisitos técnicos: TU 2211-136-05766801-2006

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antiestático Agente nucleante	- -	- -
Características	Antiestático Reología controlada Buena Estabilidad Térmica Alta rigidez Homopolímero	- - - - -	- - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Nucleado Resistente a la oxidación	- -	- -
Usos	Contenedores Equipos de jardín y césped Productos de mesa Partes de pared gruesa	- - - -	- - - -
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.900 g/cm³	-	-
Densidad aparente	0.48 to 0.52 g/cm³	-	-
Índice de fluidez de masa (MFR)	30 to 40 g/10 min	-	ASTM D1238
Contenido de cenizas	0.025 to 0.050 %	-	-
Dureza Rockwell	82 to 95	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fluencia térmica	90 to 96 °C	194.0 - 204.8 °F	-
Deterioro termooxidativo	15.0 day	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo de flexión	1500 MPa	217557.0 psi	ASTM D790

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Impacto Izod con entalla	23 J/m	0.4308 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de reblandecimiento Vicat	150 to 154 °C	302.0 - 309.2 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.