NEFTEKHIM PP 4345S

Fabricante	Nizhnekamskneftekhim Inc.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Producto obtenido por copolimerización de propileno y etileno en presencia de catalizadores metalorgánicos complejos. Incorpora una mayor estabilidad térmica a largo plazo, resistencia a la degradación térmico-oxidativa cuando se produce PP, se procesa y se explotan artículos fabricados en PP, propiedades ópticas mejoradas, propiedades antistáticas mejoradas para la producción de artículos, mejor reología del fundido, mejor superficie brillante de los artículos, desmoldeo más fácil. Aplicación: moldeo por chorro de alta velocidad, empaques de alta calidad, contenedores y cubiertas transparentes. Requisitos técnicos: TU 2211-136-05766801-2006

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antiestático	-	-
Características	Antiestático Reología controlada Copolímero	- - -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Buena Liberación del Molde Buena Estabilidad Térmica Alto brillo Ópticos Resistente a la oxidación	- - - - -	- - - -
Usos	Contenedores Embalaje Cubiertas Protectores	- - -	- - -
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.900 g/cm³	-	-
Densidad aparente	0.48 to 0.60 g/cm³	-	-
Índice de fluidez de masa (MFR)	35 to 45 g/10 min	-	ASTM D1238
Contenido de cenizas	0.025 to 0.050 %	-	-
Dureza Rockwell	75 to 82	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fluencia térmica	70 to 80 °C	158.0 - 176.0 °F	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Deterioro termooxidativo	15.0 day	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo de flexión	950 MPa	137786.1 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	45 J/m	0.8428 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de reblandecimiento Vicat	130 to 138 °C	266.0 - 280.4 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.