NEFTEKHIM PP 8440L (EPC31HR)

Fabricante	Nizhnekamskneftekhim Inc.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Producto obtenido por copolimerización de propileno y etileno en presencia de catalizadores metalorgánicos complejos. Incorpora una mayor estabilidad térmica a largo plazo, resistencia a la degradación térmico-oxidativa cuando se produce, procesa y se explotan artículos de PP, nucleación efectiva. Aplicación: contenedores, vajilla, componentes de maletas, moldeo por inyección común. Requisitos técnicos: TU 2211-136-05766801-2006

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Agente nucleante	-	-
Características	Copolímero de bloque Buena Estabilidad Térmica Nucleado Resistente a la oxidación	- - - -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Contenedores Equipaje Productos de mesa	- - -	- - -
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.900 g/cm³	-	-
Densidad aparente	0.48 to 0.60 g/cm³	-	-
Índice de fluidez de masa (MFR)	5.0 to 7.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Contenido de cenizas	0.025 to 0.050 %	-	-
Dureza Rockwell	40 to 88	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fluencia térmica	64 to 90 °C	147.2 - 194.0 °F	-
Deterioro termooxidativo	15.0 day	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo de flexión	1300 MPa	188549.4 psi	ASTM D790

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Impacto Izod con entalla		-	ASTM D256
	60 J/m	1.12 ft·lb/in	-
	150 J/m	2.81 ft·lb/in	-

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de reblandecimiento Vicat	126 to 150 °C	258.8 - 302.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.