Five Plus™ CPP10T

Fabricante	Noble Polymers	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	10% Talco	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Copoliéster de polipropileno lleno de 10% de talco Noble Polymers La serie FivePlus de compuestos de polipropileno llenos ofrece a los procesadores una amplia gama de opciones de propiedades físicas y de relleno. Los compuestos FivePlus están disponibles con su elección de rellenos minerales. Los compuestos de polipropileno llenos de FivePlus proporcionan un equilibrio único de propiedades físicas y facilidad de procesamiento. Una gama completa de opciones de módulo de flexión, impacto y otras propiedades físicas le permite personalizar una solución para satisfacer las necesidades específicas de su aplicación. Los compuestos FivePlus se utilizan en la industria automotriz, camiones pesados, bienes de consumo, construcción y muchas otras industrias para aplicaciones como soportes, carcasas, paneles decorativos y otras aplicaciones que requieren un equilibrio de durabilidad, estabilidad dimensional y procesabilidad. Las características incluyen: Rango de relleno del 10 al 40% Disponible en colores natural, negro o personalizados Los paquetes de aditivos incluyen: estabilización UV, estabilizadores térmicos y resistencia a rayones y marcas Se puede formular utilizando materiales base reprocesados Formulaciones disponibles para procesos de extrusión a pedido Formulaciones personalizadas disponibles para satisfacer su necesidad específica Todos los productos FivePlus son 100% reciclables

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Talco, 10% relleno por peso	-	-
Características	Copolímero Material reciclable	- -	- -
Usos	Aplicaciones automotrices Materiales de Construcción Aplicaciones de construcción Aplicaciones para consumidores Carcasas	- - - - -	- - - - -
Apariencia	Negro Colores Disponibles Color natural	- - -	- - -
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.970 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	22.2 MPa	3219.84 psi	ASTM D638
Módulo de flexión	1520 MPa	220457.76 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	64 J/m	1.2 ft·lb/in	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.