Flextuff® 2680

Fabricante	Noble Polymers	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

TPE Noble Polymers Flextuff serie de Compounds de Elastómero Termoplástico (TPE) de 80 Shore A ofrecen una sensación similar a la goma con la facilidad de procesamiento y reciclabilidad de un termoplástico. Esta única familia de productos se desarrolla utilizando las materias primas y aditivos de la más alta calidad para crear materiales de tacto suave en una amplia gama de niveles de dureza tanto para métodos de moldeo por inyección como de procesamiento por extrusión. Los compuestos TPE Flextuff se utilizan en aplicaciones como empuñaduras, sellos, mangos sobre-moldeados y muchas otras aplicaciones en las industrias comercial, automotriz, deportiva y de construcción. Las características incluyen: Rango de dureza (durometro) de 25 a 90 Shore A Disponible en colores natural, negro o personalizados Paquetes de aditivos incluyen: estabilización UV, resistencia a rayones y marcas Formulaciones para moldeo por inyección así como extrusión de perfiles Formulaciones personalizadas disponibles para satisfacer su necesidad específica Todos los productos Flextuff son 100% reciclables

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Material reciclable	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Aplicaciones automotrices Aplicaciones de construcción Agarraderas Flexibles Mangos Sellos Artículos deportivos	- - - - - -	- - - - - -
Apariencia	Negro Colores Disponibles Color natural	- - -	- - -
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.990 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	6.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Dureza Durometro	80	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	8.62 MPa	1250.23 psi	ASTM D412

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.