ARCEL® LD (3.00 pcf)

Fabricante	NOVA Chemicals	**Categoría**	PS+PE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ARCEL® LD (3.00 pcf) es un material de Poliestireno + PE (PS+PE). Está disponible en América del Norte para el procesamiento de espuma.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Apariencia	Color natural Blanco	- -	- -
Formas	Esferas	-	-
Método de procesamiento	Procesamiento de Espuma	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.0481 g/cm³	-	ASTM D3575

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tamaño de partícula	0.900 to 2.00 mm	0.03543 - 0.07874 in	-
Contenido de COV		-	-
	7.5 %	-	-
	0.30 %	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Deformación a la flexión	8.4 %	-	ASTM C203
Resistencia a la tracción	0.650 MPa	94.27 psi	ASTM D3575
Resistencia a la flexión		-	ASTM C203
	0.740 MPa	107.33 psi	-
	0.699 MPa	101.38 psi	-
Resistencia a la compresión		-	ASTM D3575
	0.330 MPa	47.86 psi	-
	0.380 MPa	55.11 psi	-
	0.462 MPa	67.01 psi	-
	0.957 MPa	138.8 psi	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Punzonado	432 N	97.11 lbf	ASTM D3763
Resistencia al desgarro	3.9 kN/m	-	ASTM D3575

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Velocidad de combustión	60 mm/min	-	FMVSS 302

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.