NOVALAST® D31

Fabricante	NOVA Chemicals	**Categoría**	TPV
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

NOVALAST® D31 es un material de Vulcanizado Termoplástico (TPV). Está disponible en Norteamérica para moldeo por soplado, extrusión o moldeo por inyección. Atributo principal de NOVALAST® D31: resistente a químicos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena resistencia química Buena colorabilidad	- -	- -
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por soplado Extrusión Moldeo por inyección	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.956 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	30	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	9.86 MPa	1430.07 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	540 %	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	61.1 kN/m	-	ASTM D624
Deformación permanente por compresión	35 % 56 % 67 %	- - - -	ASTM D395 - - -

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-40.0 °C	-40.0 °F	ASTM D746

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	199 °C	390.2 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.