NuSil CV-2567

Fabricante	NuSil Technology	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Materiales de Silicona de Volatilidad Controlada (CV) La capacidad de la silicona para permanecer elástica a bajas temperaturas y resistente a la descomposición a altas temperaturas ofrece una excelente utilidad en entornos extraterrestres donde los materiales están expuestos repetidamente a temperaturas extremas. Los productos de silicona de Volatilidad Controlada (CV) y Ultra Bajo Desgasificación TM (SCV) de NuSil son utilizados por los principales programas espaciales para proporcionar la protección resistente que requieren contra la contaminación y la degradación del material. Beneficios de los Materiales de Silicona para el Espacio: Amplia Temperatura de Funcionamiento, Compensación por Desajuste de CTE, Protección Contra Oxígeno Atómico, Formulaciones Ópticamente Claras. Comentarios de Vuelo: Diluyente para Condensación de Estaño, Silicona CV.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Bajo a Ningún Desgasificado	-	-
Usos			

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Adhesivos Aplicaciones Aeroespaciales Selladores	- - -	- - -
Certificaciones de organismos	ASTM E 595 NASA SP-R-0022A	- -	- -

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Componentes termoendurecibles	Relación de mezcla por peso: 100 Relación de mezcla por peso: 0.50	- - -	- - -
Sistema de curado	Alcoxi	-	-
Color	Transparente	-	-
Densidad	1.01 g/cm³	-	-
Viscosidad	5.0 Pa·s	-	-
Tiempo de curado	1.7E+2 hr	-	-
Vida útil en pote	390 min	-	-
Dureza Shore	21	-	-
Resistencia a la tracción	0.552 MPa	80.06 psi	-
Elongación a la tracción en rotura	150 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.