# NuSil CV1-2646

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | NuSil Technology | **Categoría** | Silicone |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Materiales de Silicona de Volatilidad Controlada (CV) La capacidad de la silicona para permanecer elástica a bajas temperaturas y resistente a la descomposición a altas temperaturas ofrece una excelente utilidad en entornos extraterrestres donde los materiales están expuestos repetidamente a temperaturas extremas. Los productos de silicona de Volatilidad Controlada (CV) y Ultra Bajo Desgasificación TM (SCV) de NuSil son utilizados por los principales programas espaciales para proporcionar la protección resiliente tan necesaria contra la contaminación y la degradación del material. Beneficios de los Materiales de Silicona para el Espacio Amplia Temperatura de Funcionamiento Compensación por Desajuste de CTE Protección Contra Oxígeno Atómico Formulaciones Ópticamente Claras Comentarios de Vuelo: 0.005 ohm-cm

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Conductivo eléctricamente<br>Bajo a Ningún Desgasificado | -<br>- | -<br>- |

## Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Usos** | Aplicaciones Aeroespaciales | - | - |
| **Certificaciones de organismos** | ASTM E 595<br>NASA SP-R-0022A | -<br>- | -<br>- |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Flujo en espiral** | 0.00 cm | - | - |

## Otros

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Componentes termoendurecibles** | Relación de mezcla por peso: 100<br>Relación de mezcla por peso: 0.50 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **Sistema de curado** | Alcoxi | - | - |
| **Color** | Tan | - | - |
| **Densidad** | 2.19 g/cm³ | - | - |
| **Tiempo de curado** | 1.7E+2 hr | - | - |
| **Vida útil en pote** | 150 min | - | - |
| **Dureza Shore** | 90 | - | - |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.