NuSil CV2-1147

Fabricante	NuSil Technology	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Materiales de Silicona de Volatilidad Controlada (CV) La capacidad de la silicona para permanecer elástica a bajas temperaturas y resistente a la descomposición a altas temperaturas ofrece una excelente utilidad en entornos extraterrestres donde los materiales están expuestos repetidamente a temperaturas extremas. Los productos de silicona de Volatilidad Controlada (CV) y Ultra Bajo Desgasificación TM (SCV) de NuSil son utilizados por los principales programas espaciales para proporcionar la protección resiliente tan necesaria contra la contaminación y la degradación del material. Beneficios de los Materiales de Silicona para el Espacio Amplia Temperatura de Funcionamiento Compensación por Desajuste de CTE Protección Contra Oxígeno Atómico Formulaciones Ópticamente Claras Comentarios de Vuelo: 60% Sólidos, Recubrimiento No Bloqueante

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Bajo a Ningún Desgasificado	-	-
Usos			

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Aplicaciones Aeroespaciales Aplicaciones de recubrimiento Aplicaciones eléctricas/ electrónicas	- - -	- - -
Certificaciones de organismos	ASTM E 595 NASA SP-R-0022A	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Contenido de sólidos	60 %	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tiempo libre de tack	2.0 hr	-	-
Sistema de curado	Oxima	-	-
Color	Translúcido	-	-
Densidad	1.12 g/cm³	-	-
Viscosidad	2.0 Pa·s	-	-
Tiempo de curado	1.7E+2 hr	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.