NuSil MED-6033

Fabricante	NuSil Technology	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Los materiales restringidos de NuSil Technology pueden considerarse para su uso en aplicaciones de implantes a corto plazo, 29 días o menos, o para aplicaciones externas. Los elastómeros de baja consistencia (LCE) son alternativas útiles al caucho de silicona líquida (LSR) y al caucho de alta consistencia (HCR) para los usuarios finales que necesitan un elastómero de baja viscosidad que proporcione otras propiedades únicas. Los LCE son adecuados para aplicaciones que requieren una silicona vertible y autocompatible. Las aplicaciones incluyen: encapsular un dispositivo, rellenar un vacío, encapsular un componente electrónico que no puede soportar la exposición a altas temperaturas, o prototipar un molde. Comentarios: 1.41 R.I., ÓPTICAMENTE CLARO, VERTIBLE

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Procesabilidad Baja Viscosidad	- -	- -
Usos	Aplicaciones eléctricas/ electrónicas	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Aplicaciones Médicas/ Sanitarias		
Certificaciones de organismos	USP Clase VI	-	-
Apariencia	Transparente	-	-
Método de procesamiento	Encapsulando Envasado	- -	- -

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de refracción	1.410	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Componentes termoendurecibles	Relación de mezcla por peso: 1.0 Relación de mezcla por peso: 1.0	- - -	- - -
Sistema de curado	Platino	-	-
Densidad	1.03 g/cm³	-	-
Viscosidad	50 Pa·s 75 Pa·s	- - -	- - -
Tiempo de curado	0.50 hr	-	-
Vida útil en pote	min	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Shore	50	-	-
Resistencia a la tracción	5.17 MPa	749.85 psi	-
Elongación a la tracción en rotura	310 %	-	-
Resistencia al desgarro	14.0 kN/m	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.