NuSil R-2200-6

Fabricante	NuSil Technology	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

La industria aeronáutica ha utilizado adhesivos y recubrimientos de silicona durante más de cinco décadas. La capacidad de la silicona para mantener su elasticidad y bajo módulo en un amplio rango de temperatura proporciona una excelente utilidad en entornos extremos. Los avances recientes en la tecnología de materiales brindan más oportunidades para el ingeniero aeronáutico al elegir el mejor material para una aplicación determinada. Ejemplos de las capacidades de NuSil en siliconas personalizadas para aeronaves se demuestran en las siguientes secciones. Resistencia a Combustibles Disipación Estática y Siliconas Conductivas Eléctricamente Recubrimientos Hidrofóbicos Uso General: Fabricación de Moldes Comentario: Fundición, Creación de Moldes

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Conductivo eléctricamente Resistente al combustible	- -	- -
Usos	Aplicaciones de Aeronaves	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Moldes/Dados/ Herramientas		
Método de procesamiento	Fundición	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Componentes termoendurecibles	Relación de mezcla por peso: 10 Relación de mezcla por peso: 1.0	- - -	- - -
Sistema de curado	Platino	-	-
Temperatura de funcionamiento	-50 to 200 °C	-58.0 - 392.0 °F	-
Color	Verde	-	-
Densidad	1.23 g/cm³	-	-
Viscosidad	3.8 Pa·s 140 Pa·s	- - -	- - -
Tiempo de curado	0.50 hr	-	-
Vida útil en pote	120 min	-	-
Dureza Shore	65	-	-
Resistencia a la tracción	5.86 MPa	849.92 psi	-
Elongación a la tracción en rotura	90 %	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia al desgarro	16.6 kN/m	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.